

SCANNE
FÜR MEHR
INFOS
---->




	Temperatur	170°C		190°C
	Zeit	18 sekunden	oder	16 sekunden
	Pressure	6 bar		6 bar

 **Trägermaterial
Entfernen** Heiß oder kalt abziehen

 **Einsatzgebiete** Arbeitskleidung

 **Waschanleitung** Industriewäsche

 **Wasch
Temperatur** 75° empfohlen / 90° maximal
72 Stunden nach der Anwendung

Note Tecniche

- Wir empfehlen die Verwendung einer Heißpresse mit Temperatur-, Zeit- und Druckregelung und die Beachtung der Anwendungsparameter, damit der Klebstoff in die Stofffasern eindringen und nach dem Waschen ein gutes Ergebnis erzielen kann. Bitte beachten Sie, dass je größer die Presseplatte ist, desto weniger Druck auf die Anwendung ausgeübt wird. Die Verwendung einer manuellen Presse wird nicht empfohlen, da der gewünschte Druck möglicherweise nicht erreicht wird.
- Befolgen Sie die Waschinweise des Stoffes, um die Langlebigkeit der aufgetragenen Transfers zu gewährleisten.
- Wir empfehlen, das Kleidungsstück auf links zu waschen und zu trocknen.
- Wir empfehlen, das Kleidungsstück auf links zu bügeln, um das Transfermotiv nicht zu beschädigen.
- Um sicherzustellen, dass das Transfermotiv flammhemmend (FR) ist, gemäß EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN ISO 14116:2015 und EN ISO 13668:2013/a1:2021, wird empfohlen, das Transfermotiv auf einem Stoff anzubringen, der ebenfalls von Natur aus flammhemmend ist. Um ein positives Ergebnis beim Brennbarkeitstest zu gewährleisten, führen Sie den oben genannten Test erst 72 Stunden nach der Anwendung durch.
- Lagern Sie die Transfers an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung. Transfers sollten innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.
- Aufgrund der unterschiedlichen Stoffe auf dem Markt empfehlen wir den Kunden, vor der Verwendung der Transfers Anwendungs-, Wasch- und andere Flammhemmungstests durchzuführen.
- Polymark empfiehlt die Nutzungs- und Waschbedingungen, übernimmt jedoch keine Haftung für deren Anwendung durch den Kunden und die verwendete Waschmethode. Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer vor der Bestellung und vor der Verwendung der Produkte festgestellt hat, dass diese für den beabsichtigten Zweck geeignet sind.

Polymark[®]

www.polymarkgroup.com