




REFLECTIVE
FR PLUS
INF. TECHNIQUE

Polymark[®]
Group

SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS
---->



	Temperature	170°C		190°C
	Temps	18 secondes	ou	16 secondes
	Pression	6 bar		6 bar



**Retrait
du Celluloïd**

Retrait à froid



Application

Vêtements de travail



**Instructions
de Lavage**

Lavage industriel



**Température
de Lavado**

60° recommandé / 75° maximum
72 heures après l'application

Notes Techniques

- Nous recommandons l'utilisation d'une presse à chaud avec contrôle de la température, du temps et de la pression, et de suivre les paramètres d'application afin que l'adhésif puisse pénétrer dans les fibres du tissu et offrir un bon résultat après les lavages. Veuillez noter que plus la plaque de la presse est grande, moins elle exerce de pression sur l'application. L'utilisation d'une presse manuelle n'est pas recommandée, car la pression souhaitée pourrait ne pas être atteinte.
- Suivez les instructions de lavage des tissus pour garantir la durabilité des transferts appliqués.
- Il est recommandé de laver et de sécher à l'envers.
- Il est recommandé de repasser à l'envers pour ne pas endommager le transfert.
- Pour garantir que le transfert est ignifuge (FR), conformément aux normes EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN ISO 14116:2015 et EN ISO 13668:2013/a1:2021, il est recommandé d'appliquer le transfert sur un tissu également intrinsèquement ignifuge.
- Conservez les transferts dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Les transferts doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date de fabrication.
- En raison de la diversité des tissus sur le marché, nous conseillons aux clients d'effectuer des tests d'application, de lavage et autres tests de retardateur de flamme avant d'utiliser les transferts.
- Polymark recommande les conditions d'utilisation et de lavage, mais décline toute responsabilité quant à leur application par le client et au procédé de lavage utilisé. Il est supposé qu'avant de passer la commande et avant d'utiliser les produits, l'acheteur a déterminé qu'ils sont adaptés à l'usage prévu.