

# ULTRAPRINT

INFORMATION TECHNIQUE

Polymark<sup>®</sup>  
Group

SCANNEZ  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS  
---->



	<b>Temperature</b>	200°C
	<b>Temps</b>	10 secondes
	<b>Pression</b>	Petit plateau (par ex. 15x15cm): 5-6 bar Grand plateau (par ex. 38x38cm): 7-8 bar



## Application

Vêtements de travail,  
t-shirts / polos



## Instructions de Lavage

Lavage industriel



## Température de Lavado

75° recommandé / 90° maximum  
24 heures après l'application

## Notes Techniques

- Les paramètres d'application doivent être strictement respectés pour obtenir une bonne adhérence et une bonne performance de lavage. Une pression suffisante est nécessaire pour que l'adhésif imprègne correctement le tissu.
- · Assurez-vous d'utiliser la pression de ligne correcte pour la plaque que vous utilisez pour appliquer les emblèmes. L'utilisation de plaques plus grandes réduira considérablement la pression appliquée.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une presse manuelle car une pression suffisante ne peut pas être atteinte.
- En raison de la diversité des tissus et textiles sur le marché, il est conseillé aux clients de réaliser des tests d'application, de lavage et des tests techniques (y compris la résistance au feu) avant d'utiliser les emblèmes.
- Un lavage répété à des niveaux de pH très élevés (c'est-à-dire supérieurs à 11,5) affectera négativement à la fois les emblèmes et les vêtements, tout comme l'utilisation de peroxyde d'hydrogène ou d'assouplissant.
- Suivez les instructions de lavage recommandées pour les tissus sur lesquels les emblèmes sont appliqués afin de garantir leur longévité.
- Lavage et séchage à la machine à l'envers recommandés.
- Repasser sur l'envers pour éviter d'endommager les emblèmes.
- Pour garantir que les emblèmes répondent aux exigences de la norme EN ISO 11612, il est recommandé de les appliquer sur des tissus intrinsèquement ignifuges.
- Stockez dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Les emblèmes doivent être utilisés dans les 24 mois suivant la date de fabrication.