

ESCANEA  
PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
---->



**Temperatura** 200°C



**Tiempo** 10 segundos



**Presión** Platina pequeña (p.ej. 15x15cm): 5-6 bar  
Platina grande (p.ej. 38x38cm): 7-8 bar



**Aplicación** Ropa de trabajo,  
T-shirts / polos



**Instrucciones de Lavado** Lavado industrial



**Temperatura de Lavado** 75° recomendado / 90° máximo  
24 horas después de la aplicación

# Notas Técnicas

- Los parámetros de aplicación deben observarse estrictamente para lograr una buena adherencia y rendimiento en el lavado. Se necesita suficiente presión para que el adhesivo penetre correctamente en la tela.
- Asegúrese de utilizar la presión de línea correcta para la plancha que está utilizando para aplicar los emblemas. El uso de planchas más grandes reducirá drásticamente la presión aplicada.
- No se recomienda usar una prensa manual, ya que no se puede lograr suficiente presión.
- Debido a la diversidad de telas y textiles en el mercado, se aconseja a los clientes realizar pruebas de aplicación, lavado y cualquier prueba técnica (incluyendo la resistencia al fuego) antes de utilizar los emblemas.
- El lavado repetido a niveles de pH muy altos (es decir, superiores a 11,5) afectará negativamente tanto a los emblemas como a las prendas, al igual que el uso de peróxido de hidrógeno o suavizante de telas.
- Siga las instrucciones de lavado recomendadas para las telas sobre las cuales se aplican los emblemas para asegurar su longevidad.
- Se recomienda lavar y secar a máquina del revés.
- Planchar del revés para evitar dañar los emblemas.
- Para garantizar que los emblemas cumplan con los requisitos de la norma EN ISO 11612, se recomienda aplicarlos en telas que sean intrínsecamente ignífugas.
- Guardar en un ambiente fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Los emblemas deben utilizarse dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de fabricación.